



گچ ناب ساتین Naab Gypsum Satin Plaster

En Features

The surface which will be used in application must be cleaned and purified from substances such as dust, oil, paint and etc. NAAB is sprinkled on the cold and clean water in a clean cup until the surface of the water is covered completely. After waiting for a few minutes, the mortar is mixed with the help of a mixer or a trowel until it becomes homogeneous and smooth. The prepared mortar can be used for a period of 90 minutes. The finishing process is carried out from bottom to top or two way scraping. You must be careful that the steel trowel leaves no traces on the surface of the mortar. The surface becomes ready for painting when the plaster becomes hard enough. The traces can be cleaned when the mort is hardened.

The initial setting time of the mortar is 70 minutes.

Attention for user

The ambience temperature for the application must be +5°C at least. No other substance must be added into NAAB mortar (cement, lime). No water or plaster must be added into the mortar after the mixture has been done. The mixture must be homogeneous.

Storing Rules

The substance must be consumed in 1 year starting from the manufacture date on condition that it has been stored on a plate and in a dry, moisture free ambience. The lack of conformity to the provisions stated shall damage the qualities of the product.

Fa مشخصات

سطح مورد استفاده می بایست تمیز باشد و از موادی مانند گرد و خاک، روغن، رنگ و غیره عاری باشد.

محصول ناب (ساتن) را می بایست بر روی آب تمیز و سرد در یک ظرف تا زمانی پاشید که سطح آب کاملا پوشیده شود. بعد از چند دقیقه، با کمک مخلوط کن یا کاردک ملات را مخلوط کنید تا یکدست شود. ملات تهیه شده را می توان برای مدت ۹۰ دقیقه استفاده کرد. پروسه اتمام از پایین تا نوک یا به صورت رفت و برگشت دو طرفه انجام می شود. می بایست دقت شود که کاردک استیل، ردی را روی سطح ملات بر جای نگذارد. زمانی که گچ سفت شد، سطح برای رنگ زدن آماده است. زمانی که ملات سفت شد، می توان رد های به جا مانده را پاک کرد. زمان ابتدایی برای به عمل آمدن ملات ۷۰ دقیقه است.

نکاتی برای مصرف کنندگان

دمای محیط می بایست حداقل ۵ + سانتی گراد باشد. هیچ ماده دیگری نباید به ملات ناب (ساتن) اضافه شود (سیمان، آهک). بعد از اینکه مخلوط آماده شد، هیچ آب یا گچی نمی بایست به آن اضافه شود. حفاظت از گچ در برابر خشک شدن سریع در هوای آفتابی و بادی ضروری است و قبل از استفاده می بایست آن را تبخیر کرد.

موارد مصرف

گچ پاششی پرداخت

بهترین شرایط نگهداری

در صورتی که ماده بر روی یک صفحه و در محیط خشک و عاری از رطوبت نگهداری شده باشد، می بایست طی یک سال از تاریخ تولید مصرف شود. حداکثر ۲۰ کیسه را می توان در یک صفحه نگهداری کرد. در نظر نگرفتن این شرایط و قوانین باعث از بین رفتن کیفیت و خصوصیات محصول می شود.